

Аттестат аккредитации Федерального агентства
Воздушного транспорта (Росавиация)
№ ИЛ-012 до 25.05.2028 г.

Испытательный центр
Федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийский научно-исследовательский
институт авиационных материалов»
Национального исследовательского центра
«Курчатовский институт»
(ИЦ ВИАМ)
105005, Москва, ул. Радио, 17
Телефоны: (499) 263-88-38, Факс: (499) 267-86-09,
E-mail: admin@viam.ru



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника
Испытательного центра

Луценко А.Н.

Дата утверждения: 22.11.2024 г.

Протокол испытаний № 13854-620-2024

«Грибостойкость»

(Наименование испытаний)

1. **Заказчик:** АО "ДКС" (6905062011)170025, область Тверская, город Тверь, улица Бочкина, 15;
наименование организации, адрес заказчика, № лаборатории
2. **Основание для испытаний:** 253/ОФ/ДД-1/24 от 10.09.2024
№ гарантийного письма, № договора/контракта, шифр темы, н/з
3. **Продукция:** Образец: перфорированный короб серии RL6
марка материала, тип полуфабриката, технологические особенности
4. **Код продукции ОКПД2:** ---
5. **Предприятие изготовитель:** ---;
адрес, телефон, адрес электронной почты
6. **НД на продукцию:** ТУ 3449-020-47022248-2013
ГОСТ, ТУ и т.д.
7. **Образцы на испытания:** 60,0 x 79,9 x 245 мм, 1 шт., акт отбора (передачи) образцов
№ АО-12845/620-24 от 22.10.2024
характеристики образцов, количество образцов, шифр образцов, номер акта отбора (передачи) образцов
8. **Дата получения образцов:** 22.10.2024
9. **Дата проведения испытаний:** 22.10.2024 - 19.11.2024
10. **НД на испытания:** ГОСТ 9.048-89, метод 2
11. **Наименование ИО/СИ, зав. №:**
Климатическая камера Memmert HPP 110, зав. № W417.0211, аттестат № A275/1-2024 до 01.10.2025
тип (марка), дата и номер документа об аттестации ИО и поверке (калибровке) СИ, заводской или инвентарный номер
12. **Количество листов протокола испытаний:** 2

Результаты испытаний относятся только к изделиям (образцам), прошедшим испытания.
Частичная и полная перепечатка протокола испытаний без разрешения ИЦ ВИАМ запрещена.

На испытания был представлен образец: перфорированный короб серии RL6 в количестве 1 шт. Испытания проводились в соответствии с методом 2 ГОСТ 9.048-89. Балльная оценка степени развития плесневых грибов на поверхности образцов дана в соответствии с шестибалльной шкалой ГОСТ 9.048-89. Срок проведения испытаний – 28 суток. Результаты испытаний представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты испытаний.

Объект испытаний	Степень развития плесневых грибов, балл	Результаты осмотра поверхности объекта испытаний
Образец: перфорированный короб серии RL6, 1 шт.	2	Под микроскопом виден развитый мицелий, возможно спороношение

Начальник лаборатории


подпись

В.О. Старцев
Ф.И.О.

21.11.2024
дата

Ответственный исполнитель


подпись

Д.Н. Мосунова
Ф.И.О.

21.11.2024
дата

Ответственный по качеству


подпись

Ю.М. Лапина
Ф.И.О.

21.11.2024
дата

Конец протокола испытаний